



CARTELLA COLORI SMALTO POLIFUNZIONALE

ALCHI PURE HP



ALCHI PURE HP

Smalto alchidico polifunzionale ad alte prestazioni, anticorrosivo, protettivo e decorativo, indicato per l'applicazione diretta su superfici ferrose, legno e PVC.

- PER FERRO E LEGNO - ESTERNO E INTERNO
- EFFETTO ANTIOSSIDANTE
- UTILIZZABILE ANCHE A BASSE TEMPERATURE
- BUONA DISTENSIONE
- ASCIUGA RAPIDAMENTE
- ELEVATA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE SU ACCIAIO
- SODDISFA I REQUISITI DELLA NORMA ISO 12944 CATEGORIA C2-H E C3-H

FINITURE CLASSICHE



S0605-VERDE INGLESE (6005)



S0606-VERDE PRATO (6001)



S0503-BLU OCEANO (5010)




S0504-AZZURRO (5012)



S0703-GRIGIO FERRO (7011)



S0704-GRIGIO ARGENTO (7001)




S0806-TESTA DI MORO (8017)



S0906-NERO OPACO



S0807-MARRONE (8011)




S0901-BIANCO OPACO



S0302-ROSSO FUOCO (3000)



S0108-GIALLO SEGNALE (1021)




S0109-BIANCO CREMA (1013)

EFFETTI METALLIZZATI



S0940-ALLUMINIO



S0904-GRIGIO PERLA (9002)



S0950-ORO

ALCHI PURE HP

Smalto antiruggine di facile applicazione leggermente fittopico per metalli, legno e PVC. A base di resine alchidiche uretanizzate, con pigmenti inibitori di corrosione, essicca anche a basse temperature.

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata elasticità
- Pienezza
- Anticorrosivo
- Ottima ritenzione della brillantezza
- Colorabile con Lac Color System 32
- Ottima adesione



	ALCHI PURE HP GLOSS	ALCHI PURE HP SEMIGLOSS
DATI TECNICI		
Massa volumica (Densità) a 20°C	1,10 ± 0,10 g/cm ³	1,20 ± 0,10 g/cm ³
Solidi in volume	54,5 ± 2 %	50,5 ± 2 %
VALORI FISICI SECONDO EN 1062:		
Brillantezza (EN ISO 2813)	95 ± 5 gloss G1 Gloss: a 60° G.U. > 60	50 ± 5 gloss G2 Mid-sheen: a 60° G.U. ≤ 60 a 85° G.U. > 10
Spessore del film secco	E2: >50 e ≤ 100 μm	E2: >50 e ≤ 100 μm
Potere coprente (ISO 6404-3)	Classe 2: ≥ 98 < 99,5%	Classe 2: ≥ 98 < 99,5%
Confezioni disponibili	0,75 - 2,5 litri	0,75 - 2,5 litri

TEMPI DI ESSICCAZIONE	20°C e 50% U.R.	10°C e 60% U.R.	30°C e 50% U.R.
Secco al tatto	2,5 ore	3,5 ore	2 ore
Maneggiabilità	10 ore	18 ore	7 ore
Riverniciabilità	Dopo 16 ore	Dopo 24 ore	Dopo 8 ore
Indurimento completo	7 giorni	14 giorni	5 giorni

Diluizione

Pennello e rullo a pelo corto: fino al 10% in volume con D02

Spruzzo misto aria: 10-25% in volume con D02 o D30.

Resa

Teorica: 10,3 m²/l a 55 μm secchi, in funzione del colore

Pratica: la copertura del supporto dipende da molti fattori come la porosità, la rugosità superficiale del supporto e la perdita di prodotto durante l'applicazione.

Per altre informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

Rivenditore/Retailer



NEW LAC s.r.l. - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 668088 - newlac@newlac.it - www.newlac.it